

RockerKIT® ADMIX LATEX

Akrilik Dispersiyon Esaslı Harçta Aderans ve Geçirimsizlik Sağlayan Katkı Malzemesi



RockerKIT®ADMIX LATEX, bünyesindeki kopolimer sayesinde yapıda, su geçirimsizlik, esneklik ve kimyasallara karşı direnç sağlayan; harç içindeki kohezyonu artırarak kılcal çatlakların oluşmasını azaltan, kullanıma hazır sıvı emülsiyondur.

KULLANIM ALANLARI:

- Sıvalar ve duvar harçlarında
- Döşeme şaplarında
- Brüt betonlarda
- Tamirat için hazırlanan harçlarda
- Beton ve ince tabaka tamir harçlarında
- Eski beton üzerine yeni beton veya şap uygulamalarında soğuk derz oluşmasını engellemek ve aderansı arttırmak
- Seramik yapıştırma harçlarında
- Aşınma dayanımlı kaplamalarda güvenle kullanılır.

AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Kimyasal maddelere karşı direncin artırılması
- Mükemmel su geçirimsizlik
- Mükemmel yapışma
- Su ve yağ çözeltileri, donma çözülme döngüsüne karşı dayanımı artırır.
- Aşınma dayanımının artırılması
- Kılcal çatlakların azaltılması
- Kullanıma hazırdır.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı	Akrilik kopolimer esaslı
Görünüm	Beyaz homojen emülsiyon
Yoğunluk (g/ml)	1,01 ± 0,02
pH	7.50 – 8.50
Katı Madde (Ağırlıkça %)	28 ± 1
Kuruma Süresi (23°C,%50RR)	Kuruma : 2-3 saat



AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

20 kg.

Açılmamış orijinal ambalajında kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

www.rockeryapi.com.tr



RockerKIT® ADMIX LATEX

Akrilik Dispersiyon Esaslı Harçta Aderans ve Geçirimsizlik Sağlayan Katkı Malzemesi

YÜZEY HAZIRLIĞI:

• Uygulama yüzeyleri her türlü yağ, kir, pas, toz, eski kaplamalar, oynak parçacıklar vb. yapışmayı engelleyecek maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler ıslatılarak suya doyurulmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

• Aderans için: Su ile bire bir (1/1) oranında Lunamer Additive karıştırılarak boza kıvamına gelene kadar üzerine çimento ilave edilir. Elde edilen çimento şerbeti fırçayla sürülerek veya yüzeye dökülerek uygulanır. Tam kuruma gerçekleşmeden üzerine sıva veya şap atılmalıdır. Fayans ve seramik yapıştırıcıları uygulamalarında, RockerKIT®ADMIX LATEX şerbeti yüzeye uygulanmalıdır. Aderans için RockerKIT®ADMIX LATEX / su karışımı yüzeye astar olarak sürülmelidir.

• Su Geçirimsizlik ve onarım için: RockerKIT®ADMIX LATEX %3 (350 doz bağlayıcı, 1 m³ dere kumu 120 kg su, 5 kg RockerKIT®ADMIX LATEX taze bağlayıcılar ve uygun tane bileşimli, temiz yıkanmış malzeme kullanılmalıdır. Kum tane boyutları yüzeye uygulanacak sıva kalınlığına göre ayarlanmalıdır.

<2 mm : 0-0,5 mm

2-5 mm : 0-1,0 mm

5-15 mm: 0-3,0 mm

>15 mm : 0-7,0 mm

• Tamir harçları uygulamalarında: Özellikle sıcak havalarda yapılan uygulama sonrası ani su kayıplarını önlemek ve rötire çatlaklarını gidermek için karışım içindeki toz ağırlığın %3 oranında harca katılır.

DOZAJLAMA:

Toplam Bağlayıcının %1 -% 3 'ü.