

# RockerTHERM® 330

Dekoratif Mineral Sıva



Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf katkılı, mala ile uygulanan, mineral dokulu son kat su itici dekoratif cephe kaplamasıdır.

## KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış cephelerde, düzgün yapılmış kaba sıva, ince sıva, brüt beton, gaz beton ve kendini taşıyabilecek akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde ısı yalıtım sistemlerinin tamamlayıcısı olarak dekoratif kaplama uygulamasında kullanılır.

## AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Yapıya doğal ve dekoratif bir görüntü kazandırır.
- Dış etkilere karşı dayanıklı olup, yapıyı uzun yıllar korur.
- Suya, dona karşı dayanıklıdır.
- Esnek, çatlama riskini en aza indirir.
- Su buharı difüzyonuna izin vererek yapının nefes almasını sağlar.
- Uygulanan yüzeylere yüksek aderans sağlar.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Üzerine dış cephe boya uygulanabilir.
- Yanmaz.



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Beyaz
Yapışma Dayanımı ( Mineral Yüzey Üzerine )	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Basınç Dayanımı	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Eğilme Dayanımı	> 4 N/mm <sup>2</sup>
Tane büyüklüğü	> max. 2 mm

- Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

## AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

25 kg.lık kraft torbalarda

Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış orijinal ambalajında kullanım ömrü 12 aydır.

# RockerTHERM® 330

Dekoratif Mineral Sıva



## YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Dekoratif sıva işlemine fileli sıva uygulamasından en az 48 saat sonra geçilmelidir. RockerTHERM®330 dekoratif sıva uygulamasından önce, mutlaka kaplama astarı ile yüzey astarlanmalıdır.

## ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- 25 kg. toz malzeme ısıya bağlı olarak 5,50-6,00 lt. su'ya eklenir.
- Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
- Üzerine gerekli toz ürün eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
- Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha 30 saniye karıştırılarak uygulamaya geçilir.
- İyice karıştırılıp kullanıma hazır hale gelen harç, çelik malası ile, ortalama 1 mm kalınlıkta, RockerTHERM®330 sıvası uygulanmış levha üzerine uygulanır.
- RockerTHERM®330 malzemesi ek yeri yapılmadan tek seferde yapılmalıdır.
- Kauçuk mala ile istenilen desen verilir.
- Gerekirse 2. kat, 1. kat uygulaması kurumadan hemen üzerine yapılmalıdır.
- 1 hafta içinde esnek dış cephe kaplaması uygulanabilir.
- Uygulamadan sonraki ilk 12 saat içinde malzeme yağmur, don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Malzeme karışımı iş süresine göre yapılmalı ve uygun miktarlarda malzeme kullanıma hazır hale getirilmelidir.

## SARFIYAT

2,5-3 kg/m<sup>2</sup>

## UYARI VE ÖNERİLER:

- +5 ile + 35 °C arasında kullanılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçmiş harç, su ilavesi ile tekrar kullanılmalıdır.
- Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.