

RockerTOP® SLF

Çimento Esaslı Kendiliğinden
Yerleşen Kaplama (3-10 mm)



RockerTOP SLF, Çimento esaslı, kullanıma hazır kendiliğinden yayılan (self leveling) çatlamayan, aşınma dayanımı yüksek, zemin tesviye şapıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç mekânlarda ve kuru ortamlarda, binaların yaya trafiğine maruz kalan iç mekân zeminlerine PVC yer kaplaması, parke, marley, halı vb. gibi dekoratif zemin kaplamaları uygulamalarından önce,
- Seramik, fayans, granit, mermer vb. gibi malzemelerin çimento esaslı harçlarla zemine yapıştırılmasından önce,
- Alışveriş merkezleri, oteller, mağazalar, hastaneler, okullar vb. gibi yerlerde,
- Eskimiş beton ve şap zeminlerin tesviyesinde kullanılır.

AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Hızlı ve kolay uygulanır. Akışkanlığı yüksek olup; kendiliğinden yayılır ve teraziye gelir, pompalanabilir.
- Çatlama yapmaz. Aşınma dayanımı yüksektir.
- 3 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Görünüm	Gri Toz
Kuru Birim Ağırlık	1750 ±100 kg/m³
Basınç Mukavemeti (28 gün)	> 40 N/mm²
Eğilme Mukavemeti (28 gün)	> 7 N/mm²
Yapışma Mukavemeti (28 gün)	> 1 N/mm²
Yangına Tepki	A1

AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

25 kg'lık kraft torba

Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifli, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



RockerTOP® SLF

Çimento Esaslı Kendiliğinden
Yerleşen Kaplama (3-10 mm)

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- Uygulama yapılacak yüzey sağlam, çatlaksız olmalı ve kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki bozukluklar uygulama öncesi RockerTEC® serisi tamir harçları ile onarılmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- Karıştırma kabına alınan 5-5,5 litre su üzerine 25 kg'lık RockerTOP® SLF yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayınca kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı (400-600dev./dak.) ile 3-5 dakika karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra 1 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.
- Karışım, alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeye tarak mala ile istenen kalınlıkta yayılmalıdır. Harç, düzgün bir şekilde kendini tesviye ederek yayılır.
- Uygulama 20 dakika içerisinde bitirilmelidir.
- Priz süresince harca su eklenmemeli ve yüzeydeki hava, kirpi rulo ile alınmalıdır.
- Ayrıca uygulama sonrası, gerek görülürse şişleme yöntemiyle hava kabarcıkları alınarak priz sonrası kabarmalar önlenabilir. Hazırlanan harç max. 30 dakika içinde tüketilmelidir. % 0,5'ten büyük eğimler ve rampalar için uygun değildir.
- Önerilen su miktarından fazla su kullanılması durumunda; hava kabarcığı, faz ayrışması ve mukavemetlerde düşme olabileceğinden, karışım oranına uyulması şarttır.

SARFIYAT:

1,75 kg/m² (1 mm kalınlık için)
(Yüzey pürüzlülüğü, şekli ve eğimine bağlı olarak artabilir)

UYARI VE ÖNERİLER:

- +5°C ile +35°C arasında kullanılmalıdır,
- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir,
- Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır,
- Sıcaklık değişimleri kap ömrünü ve kuruma zamanını değiştirir,
- Uygulama sırasında zemin direkt güneşe ve rüzgâra maruz bırakılmamalıdır,
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır,
- Uygulamadan önce zemin uygun astar ile astarlanmalıdır,
- Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz,
- Sağlık ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.