

RockerSEAL® PR 210

Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli Şeffaf Astar



RockerSEAL® PR 210; Şeffaf, tek bileşenli, poliüretan astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton,
- Sıva,
- Alçı yüzeyler,
- Ahşap vb.

AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
- Kolay uygulanır.
- Emici yüzeylerle mükemmel birleşme sağlar.
- Kısa sürede kurur.
- Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplayarak yüzeye emprenye olur.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kaplama Tipi	Tek Bileşenli Poliüretan
Renk	Şeffaf
Yoğunluk ASTM D 1475/EN ISO 2811-1(20°C)	1,01 gr/cm ³ ±0.03
Viskozite ASTM D 2196/EN ISO 3219(25°C)	10-50 cp
Ambalaj	4 Kg - 20 Kg
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +40 °C
İnceltme	Önerilmez
Raf Ömrü	12 ay
Teorik Sarfiyat	0,1-0,3 kg/m ²
Sertlik ASTM D2240	95 (Shore A)
Servis ısı	-5 °C ile +80 °C
Betona Yapışma (23°C)(ASTM D 903)	≥ 2,2 N/mm ²
Uygulama metodu	Rulo, Fırça veya Havasız Sprey
Kuruma zamanı	23 °C, %55 RH
Kap ömrü ve kuruma zamanı hava şartlarına göre değişkenlik gösterir.	Kuruma Zamanı: 1 saat Yeniden Kat Atma: 4 saat Tam Kuruma: 4 gün

AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

20 Kg

Açılmamış orijinal ambalajında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir.

Açılan malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.



RockerSEAL® PR 210

Poliüretan Esaslı, Tek
Bileşenli Şeffaf Astar



YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Tüm yüzeylerden uygulama öncesi yağ, gres, parafin atıkları, çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar ve aderansı zayıflatacak bunlar gibi etkenler yüzeyden arındırılmalıdır.
- Yüzey mümkünse yüksek basınçlı su ile yıkanarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır; Yüzey bozuklukları uygun ürünler ile tamir edilmelidir.

KARIŞTIRMA:

- RockerSEAL®PR 210; Elle veya düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılıp kullanıma hazır hale getirilir.
- İnceltilmeden uygulanır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- RockerSEAL®PR 210; Astarlanacak yüzey, bir rulo veya fırça yardımı ile tamamen kaplanmalıdır.
- Büyük yüzeylerde, havasız sprey de kullanılması tavsiye edilir.
- 2-4 saat sonra poliüretan su izolasyon kaplaması veya poliüretan derz dolgusu uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde nem oranı max. %5 olmalıdır.

SARFIYAT:

- Tek kat için min. 0,10 kg/m²
- Toplam teorik sarfiyat 0,1-0,3 kg/m² dir

TEHLİKE ve GÜVENLİK UYARILARI:

- Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.
- Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır.
- Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.
- Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.
- Satıcınızdan Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.